

## Technisches Merkblatt

# SCHMIEDELACK - Spray

### **1. Materialbeschreibung:**

SCHMIEDELACK-Spray ist eine sehr schnell trocknende Kunstharzlackfarbe auf Basis Polyvinylmischpolymerisat (Flüssigkunststoff) mit hervorragenden Haftungseigenschaften auf vielen Metalluntergründen.

Ohne Grundierung werden festhaftende, wetterbeständige Anstriche auf Metalluntergründen wie Zink, Aluminium und Kupferblechen erreicht. Die Haftung auf Eisen und Stahl ist selbstverständlich gleichfalls sehr gut. Bei höheren Ansprüchen an die Wetterbeständigkeit ist eine Grundierung z. B. mit unserer Grundierfarbe P 300 zu empfehlen.

SCHMIEDELACK besitzt eine spezielle Oberflächenstruktur, die verhindert, dass Feinheiten wie Hammerschläge und Gravuren eingeebnet oder zugedeckt werden. Diese guten Eigenschaften machen SCHMIEDELACK zum idealen Beschichtungsstoff für alle Kunstschmiedearbeiten.

### **2. Farbtöne:**

Schwarz, weiß und eisenglimmer DB 703

### **3. Glanzgrad:**

Seidenmatt

### **4. Untergrundvorbehandlung:**

Haftung und Korrosionsschutz hängen wesentlich von einem einwandfreien Untergrund ab. Dieser muss sauber, trocken, fett- und rostfrei sein.

### **5. Verarbeitung:**

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne Vorversuche sowie bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden.

Die Dose sollte Zimmertemperatur haben und nur in einem gut belüfteten Raum abgesprüht werden. Vor jedem Sprühen Dose ca. 2 Minuten kräftig schütteln, bis sich die Rührkugel frei bewegt. Auf ähnlicher Oberfläche probesprühen und Materialverträglichkeit testen. Sprühfläche gründlich entrostet und entfetten und im Abstand von 20 – 30 cm im Kreuzgang auftragen. Bei mehreren Schichten jeweils 5 Minuten Trockenzeit einlegen. Dose nach Gebrauch über Kopf halten und Ventil sowie Sprühkopf sauber sprühen.

Nur für den gewerblichen Gebrauch! Vor Einsatz stets Sicherheitsdatenblatt beachten.

## **6. Ergiebigkeit:**

Ca. 3 m<sup>2</sup>/400 ml (1 Spraydose)

## **7. Trockenzeit (Raumtemperatur):**

Staubtrocken nach ca. 10 Min.

Klebfrei nach ca. 25 Min.

Trocken nach ca. 60 Min.

## **8. Verpackung:**

400 ml Spraydose

SCHMIEDELACK-Spray sollte kühl und trocken gelagert werden.

Originalgebinde sind mind. 12 Monate lagerstabil.

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Die vielen unterschiedlichen Verarbeitungsbedingungen und -möglichkeiten machen in jedem Fall eine Prüfung durch den Verarbeiter nötig.

11/17